

FASÁDNÍ BARVY



Barva

Bílá – možné tónování výrobkem **Primalox Tekutá tónovací barva**
(přídavek tónovací pasty max. 10 %)

Technické parametry

Bělost (% BaSO ₄)	min. 85
Vydatnost ve dvou vrstvách (m ² /kg)	4 – 5
Objemová hmotnost (g/cm ³)	1,54
Odolnost proti mytí a drhnutí dle DIN 53778, díl 2 (cykly)	> 5 000
Přidržnost k betonu (MPa)	> 1,99
Ekvivalentní difúzní tloušťka s _d (m)	0,07
Mrazuvzdornost (cykly)	min. 25
Přidržnost na betonu po cyklech mrazu (MPa)	min. 0,50
Rychlost pronikání vody w ₂₄ (kg. m ⁻² . h ^{0,5})	0,45
Ředění (% vody)	3 – 5
Tryska	517
Tlak (bar)	140

Aplikace Airless

(ověřeno na stříkacích zařízeních STORCH)

PRIMALEX MALVENA

PRIMALEX MALVENA je fasádní akrylátová barva s **výbornou kryvostí, vysokou bělostí a odolností proti povětrnostním vlivům** na všechny druhy fasád mimo staré, proti vzlinající zemní vlhkosti špatně izolované objekty. Odolná proti mytí a drhnutí dle ISO. Propustná pro vodní páry.

POUŽITÍ

Všechny druhy fasád rodinných a bytových domů, výrobních a prodejních objektů řešené jako vápenocementové omítky, břizolitem a také veškeré betonové či porobetonové povrchy v exteriéru.

SLOŽENÍ

Vodná suspenze mletých vápenců, titanové běloby, akrylátové disperze a chemických přísad

APLIKAČNÍ POSTUP

Před vlastním nátěrem stěny důkladně očistíme od prachu a nečistot. Poškozené a nesoudržné povrchy musí být odstraněny a opraveny. Všechny plochy, které nemají být natřeny, je třeba zakrýt (obklady stěn, dlažby). Na novou nebo opravenou omítku se **Primalex Malvena** nanáší až po jejím vyzrání, to je min. po 4 týdnech. Nové stěny a staré pevné povrchy penetrujeme (zpevníme) **Primalexem Univerzální penetrace** podle návodu k použití. Opravované povrchy stěn s rozdílnou savostí a méně pevné povrchy penetrujeme **Primalexem Hloubková penetrace** podle návodu k použití. Penetrační vrstvu nanášíme nejlépe štětkou nebo válečkem.

Primalex Malvena ředíme dle tabulky na etiketě produktu (1. vrstva: 1 obj. díl **Primalexu Malvena**: 0,5 dílu vody; 2. vrstva: 1:0,1). Před použitím doporučujeme obsah v obalu promíchat (nevmíchat vzduchové bubliny). Nanáší se plyšovým válečkem, štětkou nebo stříkáním. Nátěrová hmota se aplikuje zpravidla dvakrát, vždy po zaschnutí předchozí vrstvy, přičemž předchozí nátěr musí být dokonale zaschlý. Nátěry se provádí při teplotě +10 °C až +25 °C, nenatírat za prudkého slunečního záření (nebo fasádu zastínit) ani za deště.

Znečištěná místa a malířské potřeby je nutné umýt před zaschnutím nátěru!

UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby.

Primalex Malvena nesmí zmraznout!

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C.

Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

Při práci s nátěrovými hmotami **Primalex** důkladně větrejte, používejte pracovní oděv a rukavice, dodržujte osobní hygienu. Doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit, chránit oči obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi, při nanášení nátěru stříkáním si chraňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, ruce po umytí ošetřete regeneračním krémem. Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo určené obcí. Zbytky nátěrové hmoty se po vyschnutí likvidují jako běžný komunální odpad.


VOC

A / c, maximální prahová hodnota obsahu VOC je **40 g/l** (2010); tento výrobek obsahuje maximálně **5 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

KATEGORIE



BALENÍ



VYDATNOST



APLIKACE



BENEFITY

