

VNITŘNÍ MALÍŘSKÉ NÁTĚRY



Barva	Bílá	
Technické parametry	Bělost (% BaSO ₄)	min. 89
	Vydatnost v jedné vrstvě (m ² /kg)	7 – 9*
	Objemová hmotnost (kg/l)	1,28 – 1,32
	Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0
	Přidrženost na betonu (MPa)	4,38
	Ekvivalentní difúzní tloušťka s _d (m)	0,1
	Obsah těkavých látek (%)	max. 49

* Závisí na typu podkladu. Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

PRIMALEX IZOPRIM je základová nátěrová hmota pro vnitřní prostory i fasády, určená k izolaci skvrn, které při přetření běžným nátěrem vystupují na povrch (skvrny od kouře, nikotinu, vody apod.). Je propustný pro vodní páry.

POUŽITÍ

Omítky, sádkartonové a dřevotřískové desky ve vnitřních prostorech a na fasády. Překrytí a izolace skvrn po vytopení, zakouření apod. Základová barva na neželezné kovy, na umakart, keramiku, plasty a tmely. Mírné prosvítání podkladu přes vrstvu **Primalex Izoprime**, pokud byla dodržena spotřeba nátěrové hmoty cca 1 litr na 9 m² (7 m²/kg) na jednu vrstvu, není na újmu izolačních vlastností. Pro dosažení dokonalého překrytí skvrn doporučujeme aplikovat ve 2 vrstvách.

SLOŽENÍ

Vodná suspenze titanové běloby, síranu barnatého, mastku, akrylátové disperze a chemických aditiv

APLIKAČNÍ POSTUP

Podklad pro **Primalex Izoprime** musí být suchý, pevný, zbavený prachu a všech nepřílnavých částic. Menší defekty povrchu musí být opraveny vhodným tmelem nebo stěrkou a pro dosažení jednotné savosti podkladu napenetrovány **Primalex Hloubkovou penetrací**. Skvrny se nemusí omývat ani jinak upravovat. **Primalex Izoprime** je připravený k okamžitému použití pro natírání a nanášení válečkem nebo malířskou štětkou. Ředění vodou max. 10 %, větší zředění se může negativně projevit na schopnosti izolovat skvrny. Natírat při teplotě min. +5 °C.

UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby.

Primalex Izoprime nesmí zmraznout!

SKLADOVÁNÍ

Skládá se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C.

Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

Primalex Izoprime je vyroben z ekologicky nezávadných surovin. Při práci s nátěrovými hmotami **Primalex** důkladně větrejte, používejte pracovní oděv a rukavice, dodržujte osobní hygienu. Doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit, chránit oči obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi. Zasažené oči ihned vyplachujte nejméně 10 min. proudem vody, ruce po umytí ošetřete regeneračním krémem.

Likvidace obalů a odpadů: Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo určené obcí. Zbytky nátěrové hmoty se po vyschnutí likvidují jako běžný komunální odpad.

VOC

A / a, maximální prahová hodnota obsahu VOC je **30 g/l** (2010); tento výrobek obsahuje maximálně **30 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

KATEGORIE



BALENÍ



VYDATNOST



APLIKACE



BENEFITY

