



EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

UNI

UNIVERZÁLNÍ BARVA NA KOV A DŘEVO



ATEST PRO PŘÍMÝ STYK
S POTRAVINAMI



ATEST NA DĚTSKÉ
HRAČKY



VÝBORNÁ KRYVOST

VLASTNOSTI

- Hladký lesklý vzhled
- Nejlepší roztíratelnost ve své třídě
- Vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům
- Dlouhodobá životnost nátěru
- Rychleschnoucí a bez zápachu

Csk

TRILAK Festékgyártó Kft.
Grassalkovich út.4,1238 Budapest
Maďarsko
10
STN EN 927-2



POUŽITÍ

Vodou ředitelná akrylátová vrchní barva pro venkovní i vnitřní použití na dřevo a kov určená k novým i renovačním vrchním nátěrům zejména **pozinkovaného** nebo **ocelového plechu, hliníku, mědi, ale i betonu, omítek, neglazované keramiky, dřeva, dřevotřískových desek, vláknocementových materiálů, cihel, lepenky, papíru a dalších**. Balakryl UNI lze použít pro základní i vrchní nátěr a po zředění vodou i jako napouštědlo na porézní stavební materiály.

Barva je vhodná k nátěrům **těles ústředního topení, okenních rámců, dveří, zárubní, zábradlí, střeš, nábytku apod.**

Ekologická receptura je vhodná i na **nátěry hraček, dětského nábytku** a podkladů, které přicházejí do **přímého kontaktu se suchými potravinami**.



APLIKACE

Na takto upravené povrchy můžete nanášet neředěný Balakryl UNI ve 2-3 vrstvách v intervalu 4-6 hodin. Tloušťka jedné vrstvy suchého nátěru je 30-40 µm.



Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10°C. Relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Nanášecí zařízení, nářadí a pomůcky je nutné po skončení práce ihned omýt vodou.



DOBA SCHNUTÍ

4-6 hod. při teplotě 20°C. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání.



BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při náhodném požití a zasažení očí vždy neprodleně vyhledejte lékaře. **S2** Uchovávejte mimo dosah dětí.

S23 Nevdechujte aerosoly. **S24/25** Zamezte styku s kůží a očima. Nátěr při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko.



EKOLOGICKÉ INFORMACE A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě 5-25°C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte. Převážte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu **minimálně do data uvedeného na obalu**.

Zbytky výrobků: 0 08 01 20 Jiné vodní suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19. **Obaly čisté: 0 15 01 04** Kovové obaly. **Obaly znečištěné:** Nespoteřovanou nátěrovou hmotu po zaschnutí je možno likvidovat v běžném komunálním odpadu. **Obal je plně recyklovatelný.** Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.

Chraňte před mrazem!



PŘÍPRAVA PODKLADU

Všechny podklady musí být pevné, bezprašné, suché, hladké, čisté, zbavené vosku a mastnot. Staré nátěry se špatnou přilnavostí musí být odstraněny až na podklad a ten se pak upraví podle níže uvedených pokynů.

Dřevo – povrch dřeva musí být dokonale vybroušen brusným papírem č. 60-100, zbaven prachu a pryskyřice. Vlhkost dřeva smí být nejvýše 12 %. Pro venkovní více namáhané nátěry použijte Balakryl Fungicidní Napouštědlo na dřevo.

Vláknité desky – odstraňte voskové (parafínové) vrstvy z povrchu např. obroušením brusným papírem č. 220-240.

Omítky, beton a minerální podklady – důkladně odstraňte všechny vrstvy malířských barev, nepřilnavých a nevhodných nátěrů a mechanických nečistot. Z podkladu, který nebyl povrchově upravován, odstraňte hrubší zrnka písku a nerovnosti oškrábáním stěrkou a vybroušením pemzou nebo brusným papírem č. 40-60. Drobné nerovnosti povrchu (spáry, trhlinky apod.) vyspravte sádkou, vápennou maltou nebo vyrovnávací hmotou. Minerální podklady musí být dostatečně vyzrálé.

Savé podklady – všechny savé podklady jako dřevo, vláknité a třískové desky, omítky, beton apod. musí být napuštěné zředěným Balakryl Uni lesk v poměru 3:1 (3 díly barvy a 1 díl vody) nebo opatřené nátěrem Balakryl Základ na dřevo v 1-2 vrstvách. Tloušťka jedné vrstvy suchého základního nátěru je 30-50 µm.

Kov – povrch je nutné zbavit rzi, očistit od mastnoty a starých nepřilnavých nátěrů. Podklad natřete základní antikorozi barvou Balakryl Antikor v 1-2 vrstvách. Tloušťka jedné vrstvy suchého základního nátěru je 30-50 µm.



PŘÁTELSKÉ K LIDEM, ZVÍŘATŮM A ROSTLINÁM
NEOBSAHUJÍ TÍŽKÉ KOVY
PLNĚ RECYKLOVATELNÝ OBAL
ŘEDITELNÉ VODOU



EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

UNI

UNIVERZÁLNÍ BARVA NA KOV A DŘEVO



TECHNICKÉ ÚDAJE - Hotové odstíny

Kryvost:	1 (výborná)
Hustota produktu:	1,20-1,40 g.cm ³
Obsah netěkavých látek – sušiny:	max. 52% obj.
Obsah organických rozpouštědel:	max. 0,065 kg/kg produktu
Obsah VOC:	A/d , maximální prahová hodnota obsahu VOC je: 130g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 130 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

INFORMACE O PRODUKTU - Hotové odstíny

Balení:	0,7 kg; 2,5 kg; 9 kg (pouze vybrané odstíny)	
Barevné odstíny:	1000 bílý; 1999 černý; 0245 tmavě hnědý; 0603 slonová kost; 0650 karamel; 0840 červenohnědý	0111 světle šedý; 0215 nugát; 0455 středně modrý; 0620 světle žlutý; 0750 oranžový; 0101 pastelově šedý; 0225 světle hnědý; 0515 světle zelený; 0640 tmavě žlutý; 0820 světle červený;
Konečný vzhled:	lesklý	
Vydatnost:	6 – 9 m ² /kg v 1 vrstvě	
Doba spotřeby:	2,5 roku	

TECHNICKÉ ÚDAJE - Báze L,D,Z

Kryvost:	1 (výborná)
Hustota produktu:	1, 23 - 1,30 g.cm ³
Obsah netěkavých látek – sušiny:	max. 57% obj.
Obsah organických rozpouštědel:	max. 0,065 kg/kg produktu
Obsah VOC:	A/d , maximální prahová hodnota obsahu VOC je: 130g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 130 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

INFORMACE O PRODUKTU - Báze L,D,Z

Balení:	1 l; 5 l
Tónování:	Balakryl báze je možné namíchat do 20 000 odstínů na přání zákazníka v tónovacích centrech včetně vzorkovnice RAL.
Konečný vzhled:	lesklý
Vydatnost:	8 – 10 m ² /kg v 1 vrstvě
Doba spotřeby:	2,5 roku



DISTRIBUTOR ČR:

PPG Deco Czech a.s.
Břasy č.p. 223,
338 24 Břasy,
Česká republika
balakryl@ppg.com

VÝROBCE:

TRILAK Festékgyártó Kft.
Grassalkovich u.4,
1238 Budapešť, Maďarsko

INFOLINKA CZ: 800 101 000
www.balakryl.cz