

T-REX POWER

T-REX POWER je speciální lepicí tmel s vysokou počáteční pevností lepeného spoje na bázi SMX® technologie. Chemicky neutrální, trvale pružný.



Technická data:

Báze	SMX® polymer
Konzistence	stabilní pasta
Systém vytvrzování	vlhkostní
Otevřený čas (20°C/65% r.v.)	cca 5min.
Rychlost vytvrzování (20°C/65% r.v.)	3mm/24hod
Tvrdost	65 ±5 Shore A
Specifická hmotnost	1,55g/ml
Teplotní odolnost (po vytvrzení)	-40°C až +90°C
Modul pružnosti 100% (DIN 53504)	2,18N/mm ²
Maximální deformace	20%
Smyková pevnost	> 1,90N/mm ² (mosaz, síla 2mm, smyk. rychl. 10mm/min.)
Maximální tahové namáhání (DIN 53504)	2,91N/mm ²

Charakteristika:

- Extrémně vysoká počáteční přilnavost, při celoplošném nanesení > 200kg / m²
- Snižuje potřebu počáteční fixace a zajištění spojů
- Velmi snadno se aplikuje
- Dokonalá adheze a rychlé vytvrzování na téměř všech porézních i neporézních stavebních materiálech. (mimo PP, PE, Teflon a PMMA)
- Přilne i na vlhké povrchy
- Přetíratelný většinou běžných nátěrů
- Vynikající odolnost UV záření, barevná stálost
- Ekologicky čistý – neobsahuje isokyanáty, rozpouštědla, halogeny a kyseliny
- Vynikající odolnost vůči většině chemikálií – vůči vodě, alifatickým rozpouštědlům, minerálním olejům, tukům, zředěným anorganickým kyselinám a luhům
- odolný vůči plísním, vhodný pro sanitární aplikace
- Nezanedbává skvrny na porézních materiálech jako např. přírodní kámen, žula atd. (při aplikaci na mramor, prosíme, otestujte tmel na malé části)

Příklady použití:

- Veškeré běžné montážní lepení a tmelení v domácnosti a na stavbě
- Aplikace v kuchyních a sanitárních místnostech
- Konstrukční lepení a tmelení spár vibračních a namáhaných konstrukcí
- Lepení a tmelení spár mezi tabulovými plechy, klempířské lepené spoje
- Elastické lepení panelů, desek, sendvičů, profilů aj. dílů na většinu běžných podkladů
- Přetíratelný výrobek k výplni mezer či otvorů
- Lepení zrcadel přímo na reflexní vrstvu
- Lepení panelů, izolačních materiálů, soklů, latěk, obkladů, deskových materiálů atd. na stěny

Provedení:

Barva: bílá

Balení: kartuše 290ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C.

Chemická odolnost:

Dobrá: voda, alifatická rozpouštědla, minerální oleje, mazadla (vazelína), zředěné anorganické kyseliny a zásady

Špatná: aromatická rozpouštědla, koncentrované kyseliny, chlorované uhlovodíky

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé povrchy

Stav povrchu: čistý, soudržný bez mastnoty a prachu

Příprava: porézní vlhké podklady doporučujeme penetrovat přípravkem **Primer 150**. Přilnavost na neporézní materiály můžete zvýšit prostředkem **Soudal Surface Activator**.

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí (ruční nebo pneumatickou). Povrch

upravte Tmelařskou stěrkou a Vyhlažovačem povrchu tmelů

Pracovní teplota: +1°C až 30°C

Čištění: nevytvrzený lze čistit acetonem nebo lakovým

benzímem – White Spirit po vytvrzení mechanicky a

Odstraňovačem silikonu Soudal.

Opravy: T-REX POWER

Bezpečnost: Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku.

Přetíratelnost: Výrobek je přetíratelný různými nátěry. Barvy se mohou svým složením lišit podle výrobce. Z tohoto důvodu doporučujeme předem vyzkoušet slučitelnost výrobku s nátěrem. Čas schnutí alkydových barev se může prodloužit.

Doporučení: Výrobek je možné aplikovat na většinu obvyklých stavebních materiálů. Složení těchto materiálů (plasty, polykarbonáty, omítkoviny, kovy atd.) se může lišit podle výrobce. Před zahájením práce vždy doporučujeme otestovat přilnavost výrobku k povrchu. Výrobek není doporučen pro zasklívání izolačních dvojskel.