

Alpina Systém fasáda

Barevný koncept fasádních barev pro renovační a nové nátěry fasád

▪ dlouholetá životnost a stálost odstínu ▪ vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a průmyslovým exhalacím ▪ zářivě bílá ▪ 4 odstíny pro nátěr plochy ▪ 2 odstíny pro nátěr podezdívky ▪

Vlastnosti

Alpina Systém Fasáda jsou vysoce jakostní fasádní barvy na akrylátové bázi pro nátěry nových vyztužených minerálních omítek a starých nátěrů na disperzní bázi. Barva je vodou ředitelná, bez zápachu. Vysoce odolná oděru za mokra a omyvatelná podle EN 13300. Vyniká dobrou paropropustností a vysokou krycí schopností při jednom nátěru. Nepodléhá žloutnutí, vyplňuje a egalizuje omítku

Doporučené podklady

- vápenocementové a břizolitové omítky
- dřevo, dřevotřískové, dřevovláknité a cementotřískové desky, sádkokarton
- zdivo, betonové panely, panely z lehčených hmot
- omítky, např. na zateplovacích systémech
- staré pevně držící fasádní nátěry na disperzní bázi
- nesavé podklady jako je sololit a umakart

Pojivo: akrylátová pryskyřice podle DIN 55 943

Barevný odstín: Bílý. Lze tónovat pomocí tónovacích barev **Alpina System-Color**, matný vzhled. 4 průmyslově vyrobené odstíny s obsahem pigmentů odolných UV záření.



běžová



meruňková



pastelově červená



žlutá

Vhodné podklady a jejich příprava

Podklad musí být suchý, zbaven nečistot a nesoudržných částí

Minerální omítky: Čerstvé omítky nechte důkladně cca 4-6 týdnů vyztvát. Pevné, standartně nasákavé omítky natírejte bez předchozí úpravy. Hrubě porézní nasákavé omítky opatřete základním penetračním nátěrem **Alpina penetrace**.

Zdivo z vápenopískových cihel, pohledové cihelné zdivo a slabě nasákavé omítky: Natírejte bez předchozích úprav.

Nosné nátěry nebo vrstvy omítek na bázi syntetické pryskyřice: Matné, slabě nasákavé omítky můžete natírat rovnou. Lesklé staré nátěry zdrsňte a opatřete základním nátěrem Alpina penetrace .

Slabě držící nátěry: Matné, slabě nasákavé omítky můžete natírat rovnou. Slabě držící staré nátěry nebo omítky odstraňte mechanicky oškrábáním, okartáčováním nebo obroušením a důkladně zbavte prachu.

Plochy napadené plísní: Místa s plísní napusťte přípravkem Alpina Odstraňovač plísní. Napadení plísněmi odstraňte okartáčováním a omytím a nechte dostatečně vyschnout. Doporučuje se zjistit příčiny napadení plísněmi a pokud možno je odstranit.

Malé poškozené plochy: Vyplňte vhodnou maltou nebo tmelem a proveďte základní nátěr přípravkem **Alpina penetrace**.

Doporučený postup při nátěrech

Základní nátěr proveďte přípravkem Alpina penetrace malířskou štětkou a nechte důkladně proschnout.

U bezproblémových podkladů použijte jako základní nátěr barvu Alpina Systém fasáda naředěnou max. 10 % vody (1 l vody na 10 l barvy)

Druhý nátěr Alpina Systém fasáda ředte max. 5% vody (0,5 l vody na 10 l barvy).

Natírejte rovnoměrně dostatečným množstvím barvy, nejlépe proveďte jeden až dva křížové nátěry.

Aplikace: válečkem pro fasádní barvy, štětkou nebo Airless stříkáací technikou.
Pracovní náčiní po použití umyjte vodou.

Minimální teplota při zpracování: Pro podklad i okolní vzduch 5°C.

Doba schnutí při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %:

Po 4-6 hodinách je nátěr povrchově zaschlý.

Po 24 hodinách je nátěr odolný dešti a přitíratelný

Po cca 3 dnech je nátěr plně proschlý, vyzrálý

Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se uvedené časy přiměřeně prodlužují.

Vydatnost balení při jedné vrstvě nátěru



2,5 l na cca 18 m²

5 l na cca 30 m²

10 l vystačí na cca 70 m²

Skladování: V suchu, nesmí zmrznout. Načaté nádoby uchovávejte dobře uzavřené.

Bezpečnostní instrukce: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosol při stříkání a rozprašování. Během zpracování a vysychání zabezpečte důkladné větrání. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo potřísnění pokožky oplachujte důkladně vodou. Zabraňte proniknutí do kanalizace, vody a půdy.

Likvidace: Na recyklaci odevzdávejte zcela vyprázdněné nádoby. Tekuté zbytky materiálu se mohou likvidovat jako odpady barev na vodní bázi, zaschlé zbytky jako domovní odpad.