



PROFI SPREJ

univerzální akrylkombinační vrchní barva

SPREJ

A3243-A-.....

PND: 01- 2325- 04 C

SKP: 24.30.22

Složení: Disperze anorganických a organických pigmentů v roztoku akrylátové pryskyřice a nitrocelulózy v organických rozpouštědlech s přísadou zvláčňovadel a aditiv. Dále obsahuje směs izobutanu, n-butanu a propanu, která působí jako hnací médium.

Barevné odstíny: Dle platné ceníkové nabídky (RAL odstíny).

Použití: Univerzální vrchní barva je určena na kov, dřevo a některé plasty (např. ABS, Teluran) pro venkovní a vnitřní použití a to ve vybraných odstínech RAL. Slouží k nástřikům např. jízdních kol, nářadí, zařízení domácností a dřevěných, případně i plastových výrobků nebo dílů. Odstín víčka spreje je reálný odstín náplně.

Barvu nanášejte na suchou, čistou, odmaštěnou a vhodně vybroušenou plochu opatřenou základní barvou, případně na čistý odmaštěný a nejlépe lehce přebroušený starý nátěr. Kov ošetřete např. ZÁKLADNÍ BARVOU ve spreji nebo barvou SYNOREX EXTRA S 2003, dřevo upravte např. syntetickou základní barvou SYNTECOL PRIMER S 2070. Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu!

Nanášení: Stříkáním při teplotě 18-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 70 %. Nádobka obsahuje ocelové kuličky, které napomáhají dokonalému promíchání obsahu. Před prací obsah nádobky 2-3 minuty protřepejte a krátce bokem odstříkněte. Nádobku držte ve svislé poloze 20-30 cm od stříkané plochy. Barvu doporučujeme stříkat v 1-3 vrstvách křížovým nástřikem v intervalu 2-3 hodin. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknutím ventilu pročistěte.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek NH	nejméně 7 % hm.
VOC (=obsah těkavých organických látek)	760 g/kg
Obsah těkavého organického uhlíku	480 g/kg
Zasychání stupeň 1	nejvíce 30 minut
stupeň 4	nejvíce 5 hodin
Hustota	cca 0,90 g/cm ³

Poznámka: Předepsané časy zasychání platí při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Lesk (lesklé varianty)	nejméně 75 %
(matné varianty)	15-30 %
Přilnavost mřížkou	stupeň 0-2
Kryvost	stupeň 1-2

Užitková hmotnost náplně:

520 ml dóza	330 – 348 g
-------------	-------------

Teoretická vydatnost: cca 1,7 m² v jedné vrstvě u 520 ml dózy

Balení: Dle aktuální nabídky – 520 ml dóza

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale dózy.

Požární technické charakteristiky: Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T2. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je tříštěný proud, vodní mlha, pěna pro hašení polárních i nepolárních kapalin.

Teplota vznícení

Bod vzplanutí

Bod hoření

Spalné teplo



°C

<- 30 °C

<- 30 °C

MJ / kg

Výhřevnost

MJ / kg

ADR/RID 2, 5F, UN 1950, Aerosoly, hořlavé**Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:**

Vrchní barva PROFÍ SPREJ obsahuje organická rozpouštědla (aceton), která v přímém styku dráždí kůži, oči a sliznice. Nebezpečné výpary! Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechujte aerosol! Při nadýchání výparů opusťte zamořený prostor. Při dlouhodobém a opakovaném styku s organismem může barva vyvolat u vnímavých osob alergické reakce. Chraňte pokožku a oči před potřísněním. Použijte vhodné osobní ochranné prostředky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejzte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Dodržujte základní hygienická pravidla.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 oC. Ani vyprázdňenou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

Klasifikace: F⁺, Xi**R věty – 36-66-67****S věty – pro veřejnost – 2-16-23-24/25-46-51****pro průmysl – 16-23-24/25-33-38**

Extremně hořlavý



dráždivý

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku

První pomoc:

Při nevolnosti opusťte pracoviště, při potřísnění odložte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, zasažené oči ihned vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékaře.

Ekotoxikologické vlastnosti:

Nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Likvidace obalů, úkapů a pevných zbytků: Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (č. 381/2001, Vyhl. MŽP – Katalog odpadů, č. 383/2001 Vyhl. MŽP O podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem č. 477/2001Sb. O obalech. Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Likvidace obalů a odpadů:

Naše doporučení: použitý, řádně vyprázdňený obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Katalogové číslo odpadů :

č. 15 01 11*	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
č. 16 05 04*	Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing 8/2011