



S 1016 PREMIUM

alkyduretanový bezbarvý lak, lesk a mat

S1016-A-.....

PND: 01-2352-06C

SKP: 24.30.22

Složení: Koloidní roztok modifikovaných alkydových pryskyřic v organických rozpouštědlech s přídavkem UV filtru, speciálních aditiv a sušidel (a matovala).

Barevné odstíny: Transparentní lak v barvě použitých surovin. V0001 - matná verze.

Použití: S 1016 je alkyduretanový (syntetický) lak určený pro odolné lesklé nebo matné nátěry dřeva a dřevěných materiálů v exteriéru a interiéru. Lak PREMIUM zajišťuje vysokou a dlouhodobou ochranu povětrnostním vlivům a UV záření a to i do náročných prostředí se zvýšenou vlhkostí např. na zahradní nábytek, obložení, dveře a okna, v prádelnách, v koupelnách nebo u bazénů, části člunů, vesel apod.

Nanášení: štětcem a stříkáním při teplotě 15-25 °C a rel. vlhkosti vzduchu do 70 %. Před použitím lak důkladně rozmíchejte, podle potřeby nařeďte a přefiltrujte. Nanášejte na suché, čisté, zdravé dřevo, náležitě obroušené a zbavené pryskyřičných míst. Vlhkost použitého dřeva smí být max. 10-12 %. S 1016 neaplikujte za studeného a mlhavého počasí, ani na přímém intenzivním slunečním záření. Práci je nutné rozvrhnout tak, aby vrstva laku dostatečně proschla do večerní rosy. Pokud bude dřevo dlouhodobě vystaveno ve vlhkém prostředí, doporučujeme napustit jej kvalitním fungicidním napouštědlem (např. S 1031 FUNGISTOP). Tam, kde se nepředpokládá dlouhodobá nebo častěji opakovaná expozice dřeva ve vlhkém prostředí, je možné provést penetraci dřeva přímo lakem S 1016 s přídavkem cca 20 % ředidla S 6006. Takto připravený podklad po 24 hodinách lehce přebrouste brusným papírem č. 220, a pak nanášejte lak ředěný na aplikační viskozitu ve 2-3 vrstvách v intervalu 24 hodiny. Optimální (doporučená) vrstva jednoho nátěru je dosažena při vydatnosti 10-12 m²/l.

Ředidlo: S 6006, řed'te podle způsobu aplikace.

Příklad nátěrového postupu:

* Úprava dřevěné plochy vystavené vlhkému prostředí

1. příprava dřeva
2. 1x S 1031 FUNGISTOP, schnutí 24 hodin, přebroušení brus. papírem č.220-280
3. 2-3x S 1016 PREMIUM v intervalu 24 hodin

* Úprava dřevěného nábytku

1. příprava dřeva
2. 1x S 1016 PREMIUM, ředění 20% ředidla, schnutí 24 hod., přebus
3. 2-3x S 1016 PREMIUM v intervalu 24 hodin

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Výtoková doba pohárkem Ø 4 mm	60 -140 s
Obsah netěkavých složek	min. 58 hm.
VOC (obsah těkavých organických látek)	390 g/kg
Obsah těkavého organického uhlíku	330 g/kg
Hustota	cca 0,92 g/cm ³
Zasychání stupeň 1	max. 4 hodiny
stupeň 4	max. 26 hodin

Vlastnosti zaschlého nátěru: (po dnech od zhotovení nátěru)

Lesk (lesklá verze C0000)	min. 80%
Mat (matná verze V0001)	30 - 40%

Teoretická vydatnost: 10-12 m²/l v jedné vrstvě tedy cca. 40 µm suché tloušťky filmu.

Balení: Dle aktuální nabídky

Skladovatelnost: Při teplotě 5 - 25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

Požárně technické charakteristiky: Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti, teplotní třída T3. S vodou se nemísí, vhodné hasivo je tříštěný proud, vodní mlha, pěna pro hašení polárních i nepolárních kapalin.

Teplota vznícení

250 °C

Bod vzplanutí

33 °C

Bod hoření

33 °C



ADR/RID 3, F1, UN 1263, Barva

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:

S 1016 obsahuje organická rozpouštědla (benzín lakový, dearomat. benzinové frakce), která v přímém styku dráždí kůži, oči a sliznice. Nebezpečné výpary! Mají při vyšších koncentracích narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty. Při dlouhodobém a opakovaném styku s organismem může barva vyvolat u vnímavých osob alergické reakce. Chraňte pokožku a oči před potřísněním. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Dodržujte základní Hygienická pravidla.

Klasifikace: senzibilizující

R věty - 10-43-52/53-66

S věty - pro veřejnost - 2-23-29-36/37-38-46-51

pro průmysl - 23-36/37-38-51

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.



Ekotoxikologické vlastnosti:

Lak S 1016 nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s požívatiny, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček. Pro tento účel nebyl testován.

Likvidace odpadů:

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 O podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem 477/2001 Sb. O obalech. Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů. **Naše doporučení:** Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

*	Název odpadu	ADR/RID
08 01 11	Odpadní barva a látky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	3 F1 1263
08 01 13	Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	3 F1 1263
20 01 27	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky	3 F1 1263
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	neklasifikován

* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvu.“

Marketing 4/2011