



V2025

PROINTERIÉR ELEGANT

tónovaná interiérová barva

PND 01-2380-08C
CZ-PRODCOM 20301150
QAD: V2025-... ,

Složení: EKODUR COLOR je směs vodné disperze makromolekulárních látek s přidavkem speciálních přísad, pigmentů a plniv

Barevné odstíny: 12 základních (sytých) odstínů, které je možné libovolně upravovat poměrovým mícháním s bílou interiérovou barvou PROFI V 2099, EKODUR PROFI nebo EKODUR

Použití: ELEGANT V 2025 je tónovaná matná tekutá interiérová malířská barva určená k okamžitému použití na zdivo, vápenné, vápenocementové a disperzní omítky, sádkokarton, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky a k přetírání starých nátěrů. Savé podklady musí být napenetrovány. ELEGANT se vyznačuje vysokou otěruvzdorností, vynikající paropropustností, vysokou stálostí odstínů a výbornou kryvostí a přilnavostí na podklad. ELEGANT slouží pro barevné nátěry nejrozličnějších moderních interiérů (byty, RD, kanceláře, hotely apod.) s požadavkem na rychlé zajištění zajímavých a sytých přírodních odstínů. ELEGANT má vyšší odolnosti otěru a zcela hladký povrch nátěru.

Nové omítky: Podklad musí být suchý, dostatečně vyzrálý, zbaven nečistot, prachu, mastnoty a to oškrábáním a omytím. Před použitím barvy je nutné podklad opatřit hloubkovým penetračním nátěrem EKOPEN.

Starší omítky a beton: Je třeba zbavit nečistot, prachu a mastnoty a starých nepřilnavých nátěrů oškrábáním a omytím, nerovnosti vyspravit maltou a po dostatečném vyzrání (minimálně 10 dnů) podklad napenetrovat penetračním nátěrem EKOPEN.

Disperzní podklad: Podklad je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých nátěrů oškrábáním a omytím. Nerovnosti je třeba vyspravit a po dostatečném vyzrání (minimálně 10 dnů) podklad napenetrovat penetračním nátěrem EKOPEN.

Dřevovláknité, dřevotřískové a dřevoštěpové podklady: Podklad je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých nátěrů oškrábáním a omytím. Dále se podklad musí napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN.

Biologicky napadené podklady (houby, plísně, řasy) se musí z povrchu mechanicky odstranit (za mokra) a potom ošetřit fungicidním prostředkem. Skvrny a fleky od nečistot nebo z kouření je nutné předem odstranit.

Doporučená aplikační teplota pro podklad i vzduch je +5°C až +25°C.

Nanášení: Válečkem, štětkou nebo stříkáním.

Ředidlo: Voda.

Ředění: 1. nátěr 15 - 20% vody
2. nátěr 5 - 10% vody

Doporučený aplikační postup:

1. Odstranění starých nepřilnavých nátěrů oškrábáním přebroušením a očištění podkladu od prachu mastnoty a nečistot.
2. Větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou.
3. Spravovaná místa napenetrujeme hloubkovým penetračním nátěrem EKOPEN.
4. Nejdříve po 6-ti hodinách provedeme 2x nátěr ELEGAN dle předepsaného ředění s prodlevou minimálně 6 hodin mezi nátěry v závislosti na teplotě a vlhkosti v místnosti

Vlastnosti nátěrové hmoty:

COLORLAK, a.s. , Tovární 1076 , 686 03 Staré Město, tel: 572 527 111, info : 800 145 555, www.colorlak.cz

parametr	hodnota	jednotka	zkušební postup
Obsah netěkavých složek	nejméně 58	% hmot.	ČSN EN ISO 3251
Výtoková doba	20 - 35	s / Ø x mm	ČSN EN ISO 2431
Hustota	1,45 - 1,55	g/cm ³	ČSN EN ISO 2811-1
VOC max. obsah v produktu	5	g/l	
Zasychání	4 - 6	hodin	PND 67 3052

Vlastnosti zaschlého nátěru:

parametr	hodnota	jednotka	zkušební postup
Lesk	matný		ČSN 67 3063
Kryvost	1	stupeň	ČSN 67 3065

Spotřeba: 0,1 – 0,15 kg/m² na jeden nátěr a hladký povrch.

Vydatnost: 7 – 10 m²/kg na jeden nátěr a hladký povrch.

Balení: Plastové kbelíky á 1,5; 4 kg.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

Upozornění: Doba zasychání je cca 4 - 6 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu i podkladu. Teplota prostředí i podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5°C. Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty mohou zásadním rozdílem ovlivnit dobu zrání. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutné ihned omýt vodou, protože zaschlá hmota se velmi obtížně odstraňuje.

Požárně technické charakteristiky:

Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201. Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.

Výstražné symboly:

Nepřiděleny
Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

Likvidace odpadů: Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Naše doporučení: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Název odpadu

* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

08 01 16 Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15

15 01 02 Plastové obaly

ADR/RID
neklasifikováno

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2013

