



V 2070

AQUACOL PRIMER

vodouředitelná základní barva

V2070-A(Z)-
PND: 01 – 2064 - 99 C
SKP: 24.30.11.50

Složení: Disperze akrylátového kopolymeru, pigmentů, plniv a aditiv ve vodě.

Barevné odstíny: Dle aktuální ceníkové nabídky.

Použití: Barva V 2070 AQUACOL PRIMER se používá jako základní - plnicí nátěr na dřevo a materiály na bázi dřeva. Dřevěné materiály předem upravené vodouředitelnými nebo syntetickými napouštědly, poskytujícími ochranu proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu pro venkovní i vnitřní prostředí. Odstín 0101 a 0102 je určen pro základní nátěry (průmyslové použití) interiérových dveří z dřevovláknitých materiálů (MDF). Varianta 0100 bílá je vhodná i pro povrchovou úpravu dětského nábytku a hraček - splňuje podmínky normy EN 71 č.3. Kde varianta 0101 je pro aplikaci poléváním a varianta 0102 slouží pro stříkání (vzduchové, vysokotlaké) případně pro nátěr štětcem. V 2070 se nanáší na suchý povrch zbavený zbytků nečistot, pryskyřic, lepidla a mastnot. V 2070 nesmí být použita k nátěru výrobků, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou.

Nanášení: Štětcem, stříkáním, máčením, poléváním. Odstín 0101 pouze poléváním. Nanášet při optimálních podmínkách (teplota 15-25 °C a relativní vlhkost vzduchu do 50 %). Při teplotě pod 12 °C a relativní vlhkosti nad 70 % je zasychání zpomaleno až znemožněno.

Ředidlo: Voda.

Příklad nátěrového postupu:

- **Základní nátěr interiérových dveří z dřevovláknitých materiálů (MDF)**
 - 1 1x V 2070/0101 poléváním (mn. 130 g/m²), schnutí v sušárně při 40 °C cca 2x 30 min
 - 2 1x V 2052/P147 poléváním (mn. 100 g/m²), schnutí v sušárně při 40 °C cca 2x 30 min
 - 3 stohování
 - **Nátěr stavebně truhlářských výrobků**
 1. 1x S 1031 FUNGISTOP, schnutí 24 hod, přebrus brusným papírem č. 240
 2. 1-2x V 2070 AQUACOL PRIMER v int. 3 hod s mezibrusem brusným papírem č 240
 3. 1-2x V 2046 AKRYLCOL LESK v intervalu 8-24 hod
- Kvalitu nátěrového systému výrobce garantuje za předpokladu, že budou použity uvedené nátěrové hmoty a postupováno podle předepsaných aplikačních postupů.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

	odstíny 0101,0102	ostatní odstíny
Výtoková doba pohárkem Ø 4 mm	80-150 s	120-200 sec
Obsah netěkavých složek	nejméně 62 % hm.	nejméně 52 % hm.
VOC (=obsah těkavých organických látek)	36 g/kg	
Obsah těkavého organického uhlíku	20 g/kg	
Hustota	cca 1,60 g/cm ³	cca 1,30 g/cm ³
Zasychání (při teplotě 23 °C, relativní vlhkosti vzduchu 50%)		
stupeň 1		nejvíce 45 minut
stupeň 4		nejvíce 3 hod

Vlastnosti zaschlého nátěru: (po 24 hod od zhotovení nátěru)

Kryvost	stupeň 1-2
Lesk (pouze odstín 0100)	stupeň 4-5
Přilnavost mřížkou	stupeň 1-2

Tvrdość celková - kyvadlovým přístrojem

min 20 %

Teoretická vydatnost: 10-12 m² v jedné vrstvě z 1 litru barvy**Balení:** Dle aktuální nabídky.**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. **POZOR nesmí zmrznout!** Při přepravě a skladování nutno chránit před mrazem.**Požárně technické charakteristiky:** Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201. Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.**Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, R a S věty:**

Barva V 2070 obsahuje organické látky (monoethylenglykol, butylglykolacetát) a jako pojivo akrylátovou disperzi, které odmašťují a dráždí pokožku a jejich výpary ve vyšších koncentracích dráždí sliznice dýchacích cest a mohou působit narkoticky. Mohou také při opakovaném styku s organismem vyvolat alergické reakce. Chraňte pokožku a oči před potřísněním. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Dodržujte základní hygienická pravidla.

Klasifikace – nepřidělen žádný symbol**R věty** – nepřirazené**S věty** – pro veřejnost **2-23-29-46-51**pro průmysl **24-51****Ekotoxikologické vlastnosti:** Barva smí být použita na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou. Odstín 0100 splňuje podmínky normy EN 71 část 3 - určení pro nátěry dětského nábytku a hraček.**Likvidace odpadů:** Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (č. 381/2001, Vyhl. MŽP – Katalog odpadů, č. 383/2001 Vyhl. MŽP O podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem č. 477/2001Sb. O obalech. Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.**Naše doporučení:** Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

*	Název odpadu	ADR/RID neklasifikováno
* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.		
08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11	
08 01 16	Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15	
15 01 02	Plastové obaly	
15 01 04	Kovové obaly	

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 8/2011

